



Barquettes fraisées - non estampée

Epaisseur		Planéité	Recuit	Meulé
Valeur	Tolérance			
<0.5mm	+/- 0.010	0.035	oui	oui
>= 0.5mm	+/-0.005	0.020	oui	oui
>= 1.0mm	+/-0.005	0.015	oui	oui

Matière: CuNi12Zn24	Dureté: HV 160-210	Trait. thermique: 400° / 2h
------------------------	-----------------------	--------------------------------

wild wetzikon ag
 Bahnhofstrasse 217
 CH-8623 Wetzikon
 wild@barquettes.ch

Référence: Barquette maillechort sans trous	Révision: A
Article: wild_50x50_01_ma	Dim. en: mm
	Echelle: 1:1